

COLTACK

COLTACK este un adeziv gata de utilizare, cu aplicare la rece, reactiv cu un modul inalt, pe baza de bitum, rasina poliuretanică și solvenți volatili.

Produsul conține o cantitate semnificativă de materii prime biorezultate din domeniul vegetal

Domeniul de utilizare

COLTACK este utilizat:

- Pentru alipirea panourilor izolației termice precum spumele celulare (polistiren expandat, poliuretan, sau poliizocianat) sau vata minerală
- Pentru renovarea hidroizolației vechi
- Pentru mici reparații, cum ar fi acoperiri bituminoase pe suport metalic, lemnos, sau poliesteric.

Toate utilizările sunt descrise în Ghiduri tehnice sau Acorduri Tehnice SOPREMA. Pentru mai multe detalii se vor consulta instrucțiunile tehnice specifice.

Caracteristici

	COLTACK
Aspect	Pasta neagră fluidă
Miros	Hidrocarburi
Continut uscat (NF EN ISO 3251)	88 %
Densitate la 25°C (NF T 30-020)	1000 kg/m ³
Punct de aprindere (ASTM D 56)	17 ° C
Vascozitate la 20° C	Aproximativ 150 Po
Uscat la atingere	< 6 ore
Rezistența maximă	Dupa 7 zile
Proba de aderență la tracțiune perpendiculară pentru izolanți EPS (PSE) / PUR (5 mm / min. 20x20 cm)	Ruperea se va produce prin masa izolanțului
Vascozitatea este declarată cu titlu informativ	

Ambalare

Recipient	Cutii de 25 kg
Consum aproximativ	Pe suprafete plane 200 pana la 300 g / m ²
Depozitarea	Produsul se poate depozita pana la 12 luni, se va asigura pastrarea la temperaturi intre 5 °C si 40 °C , in recipienti sigilati(intorsi invers) , departe de razele solare.

Execuție

COLTACK se aplica in benzi (cu ajutorul unei cutii metalice pentru udat) sau turte pentru adeziunea panourilor termoizolante. Suprafata trebuie sa fie curata si fara elemente neaderente.

Curatarea uneltelor :

Solventi petrolieri (de ex : White Spirit, Xilen)

Indicații particulare

Igienă, siguranță și protecția mediului :

- Inflamabil! Pastrati la distanta de foc deschis sau scantei , in timpul folosirii!
- Nu fumati in timpul utilizarii produsului!
- Depozitati produsul intr-o zona racoroasa, ventilata, departe de raze solare
- Asigurati-va ca recipientul este bine inchis, dupa folosire.
- A nu se arunca deseurile rezultante in sistemul de canalizare!
- Daca se va folosi foc deschis, asigurati-va ca toate cutiile , goale sau pline, sunt tinute la o distanta de siguranta de minim 10 m.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Securitate.

Trasabilitate:

Trasabilitatea produsului este asigurată mulțumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.

Controlul calității:

SOPREMA acordă întotdeauna o importanță primordială calității produselor sale, iar din acest motiv, a implementat un sistem de management integrat **ISO 9001** , **ISO 14001** și **OHSAS 18001:2007**.

