

DESCRIERE

Membrană sintetică fabricată din TPO – poliolefine modificate, dublu colorate gri deschis / negru, obținute prin co-extrudare și stabilizate dimensional cu fibra de sticlă.

Stratul superior este caracterizat de o foarte bună rezistență la intemperii și la raze UV, iar stratul inferior, negru, este rezistent la perforare.

Fabricat într-o unitate de producție certificată UNI EN ISO 9001 (Sistem de management al calității) și UNI EN ISO 14001 (Sistem de management de mediu).

Instalarea va fi executată prin aplicatori agreeați Flag și Soprema. Finisaje și accesorii compuse din prefabricate și materiale aprobate FLAG.

CARACTERISTICI

- Rezistență la factorii climaterici și UV
- Stabilitate dimensională
- Rezistență mecanică și rezistență la perforare
- Adaptabilitate la mișcări structurale
- Pliabilitate excelentă la temperaturi scăzute

DOMENII DE UTILIZARE

TERASE

- Lestate cu balast fix sau mobil:
 - terase circulabile pietonal și terase necirculabile
 - terase verzi
 - terase inierbate / grădină
- Finisare verticală, benzi de îmbinări

PROPRIETĂȚI

	EP/PV 1,20	EP/PV 1,50	EP/PV 1,80	EP/PV 2,00	EP/PV 2,40	Metoda de laborator
Grosime (mm)	1,20	1,50	1,80	2,00	2,40	EN 1849-2
Greutate (kg/m ²)	1,15	1,40	1,68	1,85	2,42	EN 1849-2
Rezistența la tracțiune (N/5cm)	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	≥ 9,0	EN 12311-2
Elongație la rupere (%)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	EN 12311-2
Rezistența la sfâșiere (N)	≥ 130	≥ 165	≥ 195	≥ 220	≥ 240	EN 12310-2
Rezistența la impact (mm)	≥ 450	≥ 800	≥ 900	≥ 1250	≥ 1500	EN 12691
Pliabilitate la temperatură scăzută (°C)	≤ - 40	≤ - 40	≤ - 40	≤ - 40	≤ - 40	EN 495-5
Rezistența la presiune hidrostatică (6 ore la 0,5 Mpa)	Etanș	Etanș	Etanș	Etanș	Etanș	EN 1928 met. B
Stabilitate dimensională (%)	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	EN 1107-2
Rezistența la îmbătrânire artificială (UV)	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	fără fisuri pe suprafață	EN 1297
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	Fără penetrare	Fără penetrare	Fără penetrare	Fără penetrare	Fără penetrare	13948
Rezistența la sarcină statică (kg)	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	EN 12730
Clasa de reacție la foc	E	E	E	E	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1

STANDARD DE PRODUCȚIE

	1,20 mm	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm	2,40 mm
Grosime	1,20 mm	1,50 mm	1,80 mm	2,00 mm	2,40 mm
Lățime	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Numărul de role pe fiecare palet	23	23	18	18	18
Lungime	25 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Culoare (Superioră / Inferioară)

GRIGIO SABBIA (GRI DESCHIS) / NEGRU

Fișe sistem :

- 2a1-2a2-2a3; terase necirculabile balastate cu pietriș
- 2c1-2c2-2c3; terase necirculabile tip terase verzi Sopranature
- 3a1-3a2-3a3; terase circulabile pietonal cu pavaj simplu pozat
- 3b1-3b2-3b3; terase circulabile pietonal cu pavaj uzual/traditional
- 3d1-3d2-3d3; terase tip grădină/inierbate

MARCAJ CE

Cod unic de identificare a produsului tip: WPSIT0030

Membranele FLAGON EP/PV sunt produse de către fabrica FLAG SpA (a grupului SOPREMA), aflată în Chignolo d'Isola (Italia) și poartă marcajul CE acordat prin certificatul nr.1085-CPR-011 în conformitate cu EN 13956:2012 și nr.1085-CPR-0037 în conformitate cu EN 13967:2012.

Mulțumită formulei sale, linerul NU ESTE subiect al cerințelor stabilite prin Regulamentul CLP (EC) Nr. 1272/2008 și EU n° 487/2013 precum și amendamentelor subsecvente privind substanțele periculoase. În cazul colectării produsului ca deșeu, recomandăm trimiterea acestuia către un punct de colectare sau incinerare echipat cu o cameră post-combustie și un sistem de condensare a fumului. Informațiile cuprinse și indicate în acest document, exceptând acele cerințe ale marcatului CE, nu sunt cu titlu exhaustiv, iar producătorul Flag SpA le poate modifica fără un aviz prealabil. Flag SpA, are dreptul de a modifica produsele în orice moment și fără un aviz prealabil, în oricare aspect, precum și să oprească producția. Flag SpA își rezervă dreptul, în funcție de progresul know-how-ului și evoluția tehnologiilor, să modifice fără avertisment compoziția și condițiile de utilizare ale materialelor produse și pe cale de consecință și prețul acestora. Ca rezultat al acestui drept, comenzile vor fi acceptate în baza termenilor și condițiilor tehnice aplicabile la data primirii informații de plată.

HIDROIZOLAȚII SOPREMA SRL – Adresă: Bd. Gheorghe Șincai Nr.9 Bl.3, Sc.C Et.8 Ap.35 Sector 4 BUCUREȘTI – ROMÂNIA Cod postal: 040312
SOPREMA își rezervă dreptul de a modifica și a îmbunătăți compoziția materialelor comercializate și prin urmare prețul lor fără un anunț în prealabil. Așadar, toate comenzile vor fi acceptate numai în conformitate cu condițiile și specificațiile tehnice valabile la data comenzii.

Tel: +40 31 800 28 10 Fax: +40 31 800 28 11

www.soprema.com www.flag.it E-mail: contact@soprema.ro